




主部材詳細図

本体重量 58.9kg
受枠重量 11.9kg
合計重量 70.8kg

表面処理 本体は溶融亜鉛メッキ仕上げ (JIS H8641)
受枠は錆止め黒塗装仕上げ



訂正年月日	訂正番	訂正年月日	訂正事項	訂正者	承認印	承認印	検印	製図	図面名称	一般側溝用 (ハイテン) グレーチング [®] ノンスリップ [®] 溝幅500用 細目ボルト固定KBタイプ T-25(一般荷重用) LNHMB445-5	図番	株式会社 マキテック MK駐輪事業部 MKG-L-156
標準製作図面						平元	山口	松本				
試作図面												
特注図面												
検討図面												
						材質	数量	縮尺				
						主部材 SS540						

グレーチング強度計算書



1 仕 様	品 名	LNHMB445-5(一般荷重用)
	製品寸法	600x995x44
	主部材	I - 5 × 3 × 44
	断面係数	Z = 1.481 cm ³

2 設 計 条 件	荷重条件	T-25	支点間距離	L = 500
	後輪一輪荷重	P = 100000 N	衝撃係数	i = 0.4
	許容応力	$\sigma_b = 320$ N/mm ²	車両進行方向	主部材に対し、横断
	主部材ピッチ	O = 15 mm		
	接地面積	a mm × b mm = 200 mm × 500 mm		

3 強 度 計 算	1. ベアリングバー1本当たりの単位荷重: ω (N/mm)を求める。 $\omega = \text{後輪1車荷重} \times (1 + \text{衝撃係数}) \times \text{ピッチ} / \text{接地面積}$ より $\omega = 100000 \times (1 + 0.4) \times 15 / 100000$ $\omega = 21.00$ (N/mm)			
	2. ベアリングバーの最大曲げモーメント: M (N・mm)を求める。 $M = \omega \times 0.5 \times a \times (L - 0.5 \times a) / 2$ より $M = 21 \times 0.5 \times 200 \times (500 - 0.5 \times 200) / 2$ $M = 420,000$ (N・mm)			
	3. 曲げ応力度: σ_b (N/mm²) を求める。 $\sigma_b = M / Z$ より $\sigma_b = 420,000.0 / 1481.000$ $\sigma_b = 283.59$ (N/mm²) 従って、許容応力 $\sigma_b = 320$ (N/mm²) に対し、 <u>283.59 (N/mm²) $\leq$ 320 (N/mm²)</u>			

4 総 括	上記の計算式により、1項目の仕様で、 2項目の設計条件に対し十分な強度を保持致します。
-------------	--